



Rapporto di classificazione	343285/3858FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1364-1
Data emissione	23/06/2017		

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

SUPPORTO: Parete in laterizio non intonacata sul lato non esposto al fuoco, spessore 80 mm, protetta da:



Ignilastra® Knauf GKF, sp. 25 mm

CONTROPARETE KNAUF W611, applicata sul LATO ESPOSTO AL FUOCO della parete in laterizio, costituita da:

LASTRE: 1 Ignilastra® Knauf GKF (DF) sp. 25 mm

TASSELLI: Tassello metallico $\varnothing 8$ Knauf ad interasse 600 x 500 mm (orizz. x vert.)

COLLANTE: Knauf Perlfix, spessore 2 mm

FINITURA SUPERFICIALE: Armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a base gesso.

Parete asimmetrica: fuoco da un solo lato

Classificazione EI120 valida per controparete con altezza massima 4,00 m

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1364-1:2002 - Paragrafo 13.)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento di spessore totale della parete
- Aumento di spessore dei materiali componenti
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Riduzione dello spazio tra gli irrigidimenti
- Riduzione della distanza tra i vincoli
- Aumento di larghezza della parete
- Aumento di altezza della parete fino a 4,00 m